



JCO TINTAS INDUSTRIAIS
Endereço: Rua Alexandrina Lopes de Souza, 450
Fone: (44) 3031-1985 CEP 87.001-970

Jardim Nilza
Maringá-PR

FOLHA

1/2

PRODUTO: ESMALTE INDUSTRIAL BRILHANTE

Esmalte indicado para aplicação em superfícies metálicas em geral como implementos agrícolas, equipamentos industriais e peças metálicas em geral.

SUPERFÍCIE

Superfícies de ferro ou aço: eliminar possíveis pontos de ferrugem ou qualquer outra impureza e lixar, se necessário. Limpar a superfície com um pano embebido em thinner. Aplicar uma demão de Primer Cromato de Zinco Verde ou Primer Sintético e após secagem aplicar o Esmalte Industrial.

Superfícies galvanizadas ou de alumínio: Limpar com um pano úmido e aguardar a secagem. Aplicar uma demão de Wash Primer. Aguardar secagem do fundo e depois aplicar o Esmalte Industrial.

DILUIÇÃO

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que este se torne homogêneo. Ao misturar o solvente certifique-se que este está totalmente misturado ao produto antes de iniciar a pintura. A não observância deste procedimento, bem como limpeza inadequada pode causar manchamento, alastramento e descascamento do produto.

Pistola: diluir até 15 a 20% com thinner forte

Pincel ou rolo: diluir até 10% com thinner forte

FERRAMENTAS

Rolo, pincel, ou pistola.

CAMADAS

Recomendamos a pintura em 2 camadas, respeitando o tempo de 15 a 30 minutos entre camadas.



JCO TINTAS INDUSTRIAIS
Endereço: Rua Alexandrina Lopes de Souza, 450
Fone: (44) 3031-1985 CEP 87.001-970

Jardim Nilza
Maringá-PR

FOLHA
2/2

RENDIMENTO

8 m²/L por demão

Pode haver variação em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície.

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos.

Manuseio: 12 horas.

Final: 72 horas final.

Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação. Não aplicar este produto sob ventos fortes, dias com umidade relativa do ar maior que 80% ou temperaturas inferiores a 10°C.

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica modificada, solventes aromáticos e alifáticos, pigmentos orgânicos inorgânicos, cargas minerais inertes e secantes.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedade	Mínimo	Máximo
Densidade (g/mL)	0,90	1,05
Viscosidade (KU)	65	75
Sólidos (%)	35	55
Acabamento	Brilhante	
Validade	36 Meses	

RECOMENDAÇÕES

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Produto inflamável. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico.